

TECHNICKÝ LIST ECOCLICK 55

Produktové specifikace	STANDARD	ECOCLICK 55
Produktový standard	-	EN ISO 10582
	-	Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5.0 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm
		Bytová: 23 Komerční: 33 Průmyslový: 42
Klasifikace	EN ISO 10874	
Celková váha	EN ISO 23997	8.520 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Skupina T: ≤ 2,00 mm ³
		Lamely: 185 x 1212 mm 8 lamel/box = 1,79m ² 65 boxů/paleta = 116,35m ²
		Lamely: 305 x 610 mm 10 lamel/box = 1,86m ² 60 boxů/paleta = 111,6m ²
		Lamely: 462 x 924 mm 6 lamel/box = 2,56m ² 40 boxů/paleta = 102,4m ²
Povrchová úprava	-	PUR EcoprotectTM
Zámkový systém	-	Click'ngo, Drop'ngo®
Zkosené hrany	-	Ano
Vlastnosti	STANDARD	ECOCLICK 55
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Kolečková židle	ISO 4918	Žádné poškození (Typ W)
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Žádné poškození
Kolmost a příměst	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Rozdil v odsazení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Odolnost barvy proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Kroutivost po vystavení teple	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV
Odolnost proti znečištění	EN 26987	Prošlo
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano - max. 27°C
Životní prostředí	STANDARD	ECOCLICK 55
TVOC po 28 days (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	A+
Test VOC na podlahu - IKvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	Prošlo
Plastifikátor	-	Bez ftalátů
Skupina formaldehydu	EN 717-1	E1
Recyklovatelné	-	100%
Záruky	-	ECOCLICK 55
Bytové použití	-	25 let
Komerční použití	-	10 let
CE znak	-	ECOCLICK 55
číslo prohlášení o vlastnostech	-	No. 001-521

