











Technický list		
EGGER HOME Design Flooring GreenTec		CLASSIC
nosná deska		GreenTec Board
PROFIL		Instalační systém CLIC it! přináší flexibilní a bezpečnou instalaci.
Profil		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		Není
TŘÍDY POUŽITÍ	33	
Evropská norma		
Formát	Classic	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1292 x 193	
Celková tloušťka(mm)	7,5	
Integrovaná podložka	0,9 mm cork	
FASETA WOODVISION®	WV4	
PROFIL	Množství na paletě	
Množství v balení	Evropská	
	Nevratná paleta	8
	Kus	1,99
	Balení na paletě	14
Množství na paletě	Nevratná paleta	448
	Kus	111,71
	Balení na paletě	792
Zkušební metody	Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN16511	
Oděruvzdornost, zkušební metoda dle EN13329, příloha E	IP ≥ 2000	
Odolnost proti nárazu dle EN 13329, příloha F	≥ 1600 mm	
Mikrokratzbeständigkeit gemäß EN16094	≤MSR-A2	
Test kolečkovou židlí dle EN425	žádné viditelné změny nebo poškození	
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 5 % (+1%)	
Pevnost spoje [kN/m] dle ISO 24334	dlouhá strana > 1,0 krátká strana > 2,0	
Tolerance horní vrstvy dle ISO 24337	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
Těsnost dle prEN16511	< 0,25%	
groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	0,05 m2 K/W	
groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 5	  www.blauer-engel.de/uz176	
UWC-Universal wood composite	  ≤18dB ≤34%	

Technický list		
EGGER HOME Design Flooring GreenFac		LARGE
nosná deska		GreenTec Board
PROFIL		Instalační systém CLIC it! přináší flexibilní a bezpečnou instalaci.
Profil		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		Není
TŘÍDY POUŽITÍ	33	
Evropská norma		
Formát	Large	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1292 x 246	
Celková tloušťka(mm)	7,5	
Integrovaná podložka	0,9 mm cork	
FASETA WOODVISION®	WV4	
	Množství na paletě	
PROFIL	Evropská	
Množství v balení		
	Nevratná paleta	8
	Kus	2,54
	Balení na paletě	17
Množství na paletě		
	Nevratná paleta	336
	Kus	106,79
	Balení na paletě	756
Zkušební metody	Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN16511	
Oděruvzdornost, zkušební metoda dle EN13329, příloha E	IP ≥ 2000	
Odolnost proti nárazu dle EN 13329, příloha F	≥ 1600 mm	
Mikrokratzbeständigkeit gemäß EN16094	≤MSR-A2	
Test kolečkovou židlí dle EN425	žádné viditelné změny nebo poškození	
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 5 % (+1%)	
Pevnost spoje [kN/m] dle ISO 24334	dlouhá strana > 1,0 krátká strana > 2,0	
Tolerance horní vrstvy dle ISO 24337	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
Těsnost dle prEN16511	< 0,25%	
groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	0,05 m2 K/W	
groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 5	≤18dB	
UWC-Universal wood composite	≤34%	

