



Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP UNI 1000

Univerzální disperzní lepidlo k lepení PVC a textilních podlahových krytin

Vlastnosti

- krátká doba odvětrání
- bez obsahu rozpouštědel
- vysoká konečná pevnost
- snadno se nanáší
- velmi dobrá odolnost vůči změkčovadlům
- vhodné pod kolečkové židle
- vhodné pro podlahové vytápění

Oblast použití

Disperzní lepidlo UNI 1000 je určeno k lepení běžných poddajných podlahových krytin na savé podklady v interiéru. Jako podklad doporučujeme podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP. Lepidlo je použitelné v obytných i komerčních prostorech. Aplikuje se metodou do mokrého lože.

Vhodné pro:

- Homogenní a heterogenní PVC podlahoviny v pásích a rolích se všemi běžnými úpravami rubu
- Lehké vpichované koberce
- Všívané koberce s textilním, PVC, latexovým a PUR rubem
- Textilní izolační podložky

Složení

Disperze na bázi akrylátu, minerální plniva, aditiva.

Technické údaje

barva	krémová
sušina	75 %
dodávaná forma	pasta
hodnota pH	8 – 9
balení	plastové vědro 4kg, 12kg
viskozita při 23°C	40 000 mPas ⁻¹ (R6, RPM 10)
spotřeba	300 - 450 g/m ²
doba odvětrání	cca 10 min.
otevřená doba	cca 25 – 35 min.
teplota při zpracování	min.15°C

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škráloup vzniklý delším skladováním odstraňte. Načaté balení těsně uzavřete a rychle spotřebujte.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP nebo betonové, cementové a anhydritové podlahy. Velmi savé podklady doporučujeme před lepením napenetrovat BRALEP PE 280.

Savost podkladu významně ovlivňuje dobu odvětrání a možnou dobu kladení.

Pracovní postup

Před použitím se lepidlo rozmíchá a nanáší se na připravený podklad pomocí vhodné zubové stěrky. Lepidlo se nechá odvětrat s ohledem na nanesené množství, savost podkladu a druh podlahoviny, položí se krytina a zaválcuje se. Po cca 20 min. je třeba krytinu ještě jednou převálcovat. Dbejte na dobré smočení rubu podlahoviny. Zatížení je možné dle podmínek za cca 24 - 48 hodin. Svařování podlahových krytin za tepla je možné nejdříve za 24 hod po nalepení. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 4 dnech. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím lepidla. Podmínky při lepení (teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, teplota lepidla a podlahoviny, struktura a vlhkost podkladu) ovlivňují dobu lepení, zasychání a spotřebu lepidla. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Rub podlahoviny	Ozubení	Spotřeba g / m²
Hladký bez struktury	A1	300 - 350
Mírně strukturovaný	A2	350 - 400
Strukturovaný (textil)	B1	400 - 450

Bezpečnostní opatření

- Přestože je lepidlo BRALEP UNI 1000 nejedovaté, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zabraňte úniku do kanalizace, vod a do půdy. Prázdný plastový obal je recyklovatelný.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP UNI 1000 je certifikován TZUS PRAHA s.p. (AO 204), číslo protokolu 020-029168 ze dne 2. dubna 2013.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 301203. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.